



LES "PLUS" PRODUIT

- Jusqu'à 80%* de poussière en moins
- Joints pour sols & murs de 1 à 6 mm
- Aspect lisse, fin, régulier
- Haute résistance
- Résiste à l'humidité
- Prise rapide
- Souple



PROPRIETES

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiment de carreaux de toutes porosités, **5046 ELIT** permet la réalisation de joints de 1 à 6 mm, en sols et murs, intérieurs et extérieurs. **5046 ELIT** convient sur sols chauffants. Disponible en 5 coloris (blanc, gris, anthracite, chocolat, beige), il offre une teinte régulière et homogène. **5046 ELIT** présente une imperméabilité renforcée vis-à-vis d'un joint traditionnel.

DOMAINES D'APPLICATION

- Murs : intérieurs et extérieurs.
- Sols : intérieurs et extérieurs.

Revêtements associés

- Grès cérame
- Grès étiré
- Terre cuite⁽¹⁾
- Mosaique de pâte de verre
- Dalle de pierre calcaire et de roche marbrière⁽¹⁾
- Faïence
- Granit⁽¹⁾

(1) Un essai préalable de tachabilité est conseillé.

CARACTERISTIQUES

- **Présentation** : poudre colorée (5 teintes : blanc, gris, anthracite, chocolat, beige)
- **Densité apparente de la poudre** : $1 \pm 0,1$
- **pH** : 12
- **Composition** : liants hydrauliques, charges minérales fines, adjuvants et pigments colorés

Caractéristiques d'utilisation⁽²⁾

- Temps de vie en auge : 30 min environ
- Temps avant nettoyage : 30 à 60 min environ
- Durcissement définitif : 6 à 8 h
- Délai avant mise en circulation : 24 h
- Délai avant remise en eau : 7 jours

(2) Valeurs déterminées en laboratoire à 23°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur.

PRECAUTION D'UTILISATION

Il est important de respecter le taux de gâchage du produit afin d'éviter une hétérogénéité de teinte et d'aspect du joint. Tout excès d'eau lors de l'opération de nettoyage du joint peut également affecter l'esthétique final du produit.

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Attendre la fin de prise du mortier de pose du revêtement avant d'appliquer le **5046 ELIT**.
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'excès de mortier de pose dans les joints vides afin d'assurer une couleur homogène.

Préparation du produit

- Mélanger 10 kg de **5046 ELIT** avec 2,7 litres d'eau propre, soit environ 27 % d'eau, jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux. Il est recommandé de gâcher le **5046 ELIT** par petites quantités, du fait de son temps de prise rapide.

Application

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette en caoutchouc en appuyant afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.
- Largeur maximale du joint : 6 mm.

Nettoyage - Finition

- Le nettoyage des bavures s'effectue dès que le mortier raidit, à l'aide d'une éponge propre et légèrement humide. Veiller à ne pas détériorer les joints pendant cette opération.
- Lorsque la surface du revêtement commence à poudrer, dépoussiérer à l'aide d'une balayette ou d'un chiffon sec pour parfaire le travail.

* Mesures réalisées en laboratoire.

COLLES CARRELAGE

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C et + 30°C.
- Avec revêtements poreux, un essai de tachabilité est conseillé.
- Ne pas soumettre à un nettoyage haute pression.
- Support humide mais non ruisselant.
- Ne pas utiliser lors de traitements à l'ozone (piscines).
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION

Consommation en kg/m²

$$= 0,18 \times h \times e \times \frac{(L + l)}{(L \times l)}$$

h : épaisseur du carreau (mm)

e : largeur du joint (mm)

L : longueur du carreau (cm)

l : largeur du carreau (cm)

Consommation indicative pour carrelage d'épaisseur 6 mm :

Dimension du carreau (en cm)	Largeur du joint	
	2 mm	6 mm
10 X 10	0,45	1,30
15 X 15	0,30	0,90
20 X 20	0,20	0,65
30 X 30	0,15	0,45
60 X 60	0,10	0,20

Nuancier



BLANC



GRIS



GRIS ANTHRACITE



BEIGE



CHOCOLAT

Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des teintes.

CONSOMMATION

0,1 à 1,4 kg/m² (voir tableau de consommation).

CONDITIONNEMENTS

- Boîte de 5 kg.
- Sac de 10 kg.
- Sac de 20 kg.

CONSERVATION

6 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE

■ R.P. fabricant.

La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société Parexlanko S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

TAP - 03/2010

PAREXLANKO S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55

PAREXLANKO
www.parexlanko.com